



COLLOGRAPHINE 2 A ACCROCHAGE RENFORCE

PREVENTION DES GLAÇURES

TRAITEMENT DE SURFACE DES TAPIS CONVOYEURS ET AUTRES EQUIPEMENTS DE MACHINES IS

OBJECTIFS : Obtenir un FILM DE GRAPHITE SEC, LUBRIFIANT et ISOLANT pour

- **EVITER LES GLACURES** provoquées par le choc thermique du verre chaud lors du contact des articles avec les parties métalliques plus froides,
- **FACILITER LE GLISSEMENT** des articles et **AMELIORER LA STABILITE** des articles légers et/ou instables lors des opérations de transfert,
- **SUPPRIMER LE RECHAUFFAGE DES TAPIS.**

DOMAINE D'UTILISATION :

Produits de traitement de surface destinés aux fabrications délicates (flaconnage de parfumerie et pharmacie, articles allégés à fonds minces)

- COLLOGRAPHINE 2 A ACCROCHAGE RENFORCE maximise la durée de vie et le glissement.

APPLICATIONS :

Traitement des parties métalliques au contact du verre chaud :

- Tapis machines et tapis de mise à l'arche
- Plaques de transfert, ponts d'arche, tourniquets, poussoirs, guides, etc...

AVANTAGES :

- **Augmentation du rendement**
- **Diminution des rebuts pour glaçures**
- **Réduction des chutes d'articles légers ou instables**
- **Economies d'énergie par suppression du réchauffage**

PRESENTATION ET MISE EN ŒUVRE :

- COLLOGRAPHINE 2 A ACCROCHAGE RENFORCE sont des produits aqueux, semi fluides, de couleur gris noir, non inflammables, non dangereux.
- Prête à l'emploi, elle s'applique comme une peinture : à la brosse, au rouleau ou au pistolet et sèche très rapidement.
- Le traitement peut se faire en cours de fabrication. Appliquer si possible en bout de tapis afin que le produit ait le temps de sécher pendant le retour du tapis.
- Lors de la première application, bien broser, nettoyer et dégraisser les surfaces à traiter de manière à faciliter l'accrochage du film graphite.

CONDITIONNEMENT:

- Jerrican de 25 litres (environ 30 Kg),
- Palette de 28 jerricans